

KARTA TECHNICZNA

ENKE ENKOPUR CZARNY

Enkopur to jednoskładnikowa warstwa poliuretanowa na bazie sprawdzonych prepolimerów PUR, która jest odporna na warunki atmosferyczne. Skład chemiczny oparty jest na płynnej żywicy poliuretanowej.

Enkopur W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO rozcieńczać wodą!!!


Płynna folia ENKOPUR z wkładką z maty poliestrowej (Polyflexvlies - również dostępne) po nałożeniu zamienia się w elastyczną membranę przypominającą gumę. Ta „warstwa” jest odporna na warunki atmosferyczne.

Enkopur stosujemy jako warstwę hydroizolacyjną bez spoin. Uszczelnia wszelkiego rodzaju problematyczne miejsca i przejścia dachowe.

DŁUGOTERMINOWA OCHRONA POWIERZCHNI przed wilgocią, z drugiej strony tworzy powłokę o doskonałej paroprzepuszczalności (nie zatrzymuje wilgoci wewnątrz!!! – podłoża budowlane mogą z czasem naturalnie wysychać).

Enkopur to bezszwowy, wysoce elastyczny, paroprzepuszczalny i odporny na warunki atmosferyczne system uszczelniający, który w połączeniu z matą poliestrową Enke-Polyflexvlies stanowi od dawna sprawdzony system uszczelniania dachów, połączeń i przejść. Nadaje się nie tylko na stare, zwiertzałe, asfaltowe powierzchnie dachowe, ale także na dachy foliowe i metalowe, szczególnie w obszarach, gdzie może wystąpić długotrwała woda stojąca, np. w rynnach dachowych lub obszarach wymiany wody.

ZASTOSOWANIE:





Parametry techniczne

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Skład | żywica poliuretanowa |
| Kolor | czarny |
| Temperatura robocza | +5 °C do +30 °C |
| Utwardzanie | 3-4 dni przy temperaturze min. 10 °C |
| Zużycie | min. 3 kg/m ² |
| Waga | 12,5 kg |

SCH-ENKE.ENKO



IC Czarny

| | | | | | |
|------------|---------------------|------|--------|---|---|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS |  | |
| ZN. MAT | | | | | |
| WYM. PÓŁT. | | | | | |
| POM. URZ. | | | | Norma STN | NR KL. |
| SPORZ. | Ing. Kluska M. | | | ZMIAN. | NR POL. |
| SPRAW. | | | | | |
| TECHNOL. | TECHNOL. | | | STARY RYS. | NR RYS. |
| NAZWA | Enke Enkopur čierny | | | Liczba arkuszy | SCH-ENKE.ENKO  |

Utworzone: 19.04.2026 17:26:43

Zmiany techniczne zastrzeżone