

KARTA TECHNICZNA

# BEZBARWNY SILIKON UNIWERSALNY ALUM. 310 ml C14

**ZASTOSOWANIE:**

- łączy dylatacyjne i łączące w prefabrykacjach betonowych i z betonu komórkowego
- uszczelnianie spoin na elewacjach, w metalowych konstrukcjach budowlanych
- uszczelnianie spoin okien i drzwi drewnianych, metalowych i plastikowych
- dylatacje i łączy w pomieszczeniach sanitarnych

**CECHY:**

- jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o neutralnym usieciowaniu, bez zawartości MEKO
- dobra kompatybilność z powłokami DIN 52452 (niemalowalny)
- nie powoduje korozji na niezabezpieczonych powierzchniach metalowych
- doskonała odporność na warunki atmosferyczne, starzenie i promieniowanie UV
- zawiera środki grzybobójcze (odporność na pleśnie)

**ZASTOSOWANIE:**



# SCH-OTTOSEAL S115



**C14 ALUM** Alum

| Parametry techniczne                |  |
|-------------------------------------|--|
| Skład                               | jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy o neutralnym usieciowaniu, bez MEKO |
| Kolor                               | Alum   |
| Temperatura obróbki                 | +5 °C do +35 °C  |
| Utwardzanie                         | 24 hod. ~ 2 mm (przy +23 °C / 50 % RLF)                                      |
| Wytrzymałość cieplna                | -40 °C do +180 °C  |
| Całkowite dopuszczalne odsztzałenie | 25%  |
| Tworzenie warstwy powierzchniowej   | ~ 5 – 15 min. (przy +23 °C / 50 % RLF)                                       |
| Moduł 100%                          | ~ 1,4 N/mm <sup>2</sup>  |
| Przechowywanie                      | 12 miesięcy (przy +23 °C / 50 % RLF)   |
| Objętość wkładu                     | 310 ml   |
| Masa                                | 0,347 kg/szt   |

|            |  |          |        |                        |                          |         |
|------------|--|----------|--------|------------------------|--------------------------|---------|
| INDEKS     | ZMIANA   | DATA     | PODPIS | <b>KJG</b><br>QUALITY® | Scan code for 3D model   |         |
| ZN. MAT    |  |          | K.O.   | MASA kg                |                          | SKALA   |
| WYM. PÓŁT. |  |          |        |                        |                          |         |
| POM. URZ.  |  |          |        | Norma STN              |                          | NR KL.  |
| SPORZ.     | Ing. Kluska M.                                 |          |        | ZMIAN.                 |                          | NR POL. |
| SPRAW.     |  |          |        |                        |                          |         |
| TECHNOL.   |  | TECHNOL. |        | STARY RYS.             |                          | NR RYS. |
| NAZWA      | Bezbarwny silikon uniwersalny alum. 310 ml C14 |          |        | Liczba arkuszy         | SCH-OTTOSEAL S115 Arkusz |         |

Utworzone: 06.06.2026 17:10:21

Zmiany techniczne zastrzeżone