KARTA TECHNICZNA

# SAMOPRZYLEPNY DOLNY PAS ASFALTOWY BAU S-TEC KSA DUO

Samoprzylepna dolna warstwa hydroizolacyjna na zimno z asfaltu modyfikowanego elastomerem o zmiennej przyczepności spoin: wiązanie na zimno w obszarze spoin i na powierzchni lub wiązanie na zimno na powierzchni i spawanie (topienie) spoin podłużnych i poprzecznych. Wymagany rodzaj spoiny można określić na miejscu i w każdej chwili zmienić.

Pas asfaltu modyfikowanego elastomerem, samoprzylepny na zimno o zmiennym sposobie łączenia.

1 szt rolka = 7,5 m$^2$

| Parametry techniczne | |
|---|---|
| Obróbka | wiązanie na zimno, topienie (w spoinach) |
| Warstwa wierzchnia | folia palna |
| Warstwa spodnia | folia odrywalna (po nią znajduje się masa samoprzylepna na zimno) |
| Rodzaj wkładki nośnej | siatka z włókna szklanego z włókniną szklaną |
| Elastyczność w niskich temperaturach, strona górna | ≤ -25 °C |
| Elastyczność w niskich temperaturach, strona dolna | ≤ -30 °C |
| Odporność na podwyższoną temperaturę | ≥ +100 °C |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEKS | ZMIANA | DATA | PODPIS | KJG QUALITY | BAUDER |
| ZN. MAT | | | K.O. | MASA kg | SKALA |
| WYM. PÓŁT. | | | | | |
| POM. URZ. | | | | Norma STN | NR KL. |
| SPORZ. | Ing. Kluska M. | | | ZMIAN. | NR POL. |
| SPRAW. | | | | | |
| TECHNOL. | | TECHNOL. | | STARY RYS. | NR RYS. |
| NAZWA | Samoprzylepny dolny pas asfaltowy | | | BAU S-TEC KSA DUO | |
| | | | | Liczba arkuszy | Arkusz |

Scan code for 3D model

Utworzone: 04.06.2026 06:26:26

Zmiany techniczne zastrzeżone